



Герметик бутилкаучуковый ТЕХНОНИКОЛЬ № 45

Произведён согласно ТУ 5775-052-72746455-2011

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Герметик бутилкаучуковый ТЕХНОНИКОЛЬ №45 состоит из бутилкаучука, органического растворителя, модифицирующих добавок и наполнителя. Относится к материалам холодного отверждения. Обладает широким диапазоном рабочих температур, высокой эластичностью, устойчивостью к ультрафиолету и небольшим временем высыхания.

Цвет: серый, белый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для:

- герметизации межпанельных швов и других вертикальных и горизонтальных стыков сборных строительных конструкций;
- гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций промышленного и хозяйственного назначения, защиты от коррозии.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- широкий диапазон температур применения;
- стоек к ультрафиолету;
- простота и лёгкость нанесения;
- низкий расход по массе на погонный метр шва.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|--|-------------------|------------|---------------|---|
| Плотность рабочего состава | г/см ³ | - | 0,8-1,0 | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |
| Условная прочность в момент разрыва | МПа | не менее | 0,2 | ГОСТ 26589-94 |
| Относительное удлинение в момент разрыва | % | не менее | 100 | ГОСТ 26589-94 |
| Адгезионная прочность к бетону | МПа | не менее | 0,2 | ГОСТ 26589-94 метод Б с дополнениями согласно п.4.8 ТУ 5775-052-72746455-2011 |
| Массовая доля сухого остатка | % | в пределах | 55±5 | п.4.9 ТУ 5775-052-72746455-2011 |
| Время высыхания до степени 3 | мин | не более | 60 | ГОСТ 19007-73 |
| Термостойкость | °С | в пределах | от -35 до +90 | - |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
|----------------------------|----------|----------|
| Объём вёдер | л | 10; 20 |
| Масса нетто | кг | 8; 16 |
| Количество вёдер в паллете | шт. | 60; 36 |
| Масса брутто паллеты* | кг | 580; 660 |

*Масса брутто паллеты является справочной величиной и может колебаться в зависимости от упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность вёдер при транспортировании и хранении.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- СП 70.13330.2012;
- [Инструкции по ремонту межпанельных швов с использованием Герметика № 45 ТЕХНОНИКОЛЬ.](#)

Диапазон температур применения от минус 20 °С до плюс 40 °С. При температуре ниже плюс 5 °С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.



Может применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020.

Герметик наносится слоем от 5 до 10 мм. Толщина нанесения герметика должна быть минимум в два раза меньше ширины заполняемого шва.

Герметик белого цвета допускается окрашивать различными видами фасадных красок, до покраски необходимо произвести тест-окрашивание на отдельном участке. Окраска лакокрасочными материалами производится только после полного высыхания герметика и окончания процесса усадки.

Время окончательного набора свойств зависит от температуры и влажности окружающей среды. Применять СИЗ дыхательных путей.

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять внутри жилых помещений. Не применять вблизи источников открытого огня.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Для обеспечения сохранности материала при транспортировании и хранении вёдра размещают в несколько рядов (не более пяти для вёдер вместимостью 10 л и не более трёх для вёдер вместимостью 20 л) на поддонах, упаковывают в колпак из полимерной термоусадочной плёнки, затем скрепляют двумя вертикальными обвязками по длинной стороне поддона, используя в качестве средств скрепления синтетическую ленту.

Герметик транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Герметик должен транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Загрузку в транспортные средства и перевозку материала производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Герметик должен храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией.

Герметик должен храниться в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от минус 20 °С до плюс 30 °С.

Хранение поддонов с герметиком должно производиться в один ряд по высоте.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению.

Гарантийный срок хранения материала – 18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.30.22.170

КСР: 20.30.22.170.14.5.01.11-1000

ТН ВЭД: 3214 10 100 9

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

